

DURASOLID

Die 2 K-Durasolid Farbe ist eine Korrosionsschutz-Grund- und Fertigbeschichtung für Stahl, Edelstahl, Aluminium, Sperrholz, Beton u.a. Untergründe, glänzende und harte Oberflächen für Unterwasserbehandlung. Die Trocknung ist temperaturabhängig.

Gebindegrösse:	1 Durasolid-Set bestehend aus 825 gr Stammlack + 150 gr Härter.
Mischverhältnis:	Stammlack : Härter = 5.5 : 1 (Gewicht) keine Vorreaktionszeit.
Topfzeit:	ca. 2-3 Std. bei 20 Grad (Topfzeit = Zeit zwischen dem Anmischen einer mehrkomponentigen Substanz und dem Ende ihrer Verarbeitbarkeit, also die Zeitspanne, in der sich die Substanz noch aus dem Topf nehmen lässt).
Lagerung:	9 Monate (originalverpackt), unbedingt trocken lagern (insbesondere Anbruchgebinde).
Haltbarkeit:	das Datum auf den Farbdosen gibt die garantierte Mindesthaltbarkeit von original verschlossenen Dosen an, wenn diese kühl und trocken gelagert werden.

Allgemeine Informationen:

- mindestens 2-facher Anstrich empfohlen
- äusserst geruchsarme Verarbeitung
- ersetzt kein Anti-Fouling
- ohne Grundierung einsetzbar
- optimale Unterwasserbeständigkeit
- **kein Langzeit**-Korrosionsschutz (es kann vorkommen, dass Rost durchdringt, dieser kann aber problemlos überstrichen werden). Da wir keine Übersicht über die Brunnenpflege und die Wahl der Pflegemittel haben, ist der Innenanstrich **von jeglichem Garantieanspruch ausgeschlossen.**



Set (Stammlack + Härter)

CHF 87.50 (exkl. MWST)